

Продукт	Артикул	Фасовка	Применение	Вязкость	Прочность	Вязкость при +25°C в мР по классам Brook, мПА*сек	Мак. зазор в мм	Сечение резьбового соединения	Цвет	Начальная прочность при комнатной температуре, мин.	Финальная прочность при комнатной температуре, ч.	Устойчивость к температурам	Срок годности
DF 175	wcn30010175	175 м	Уплотнительная нить для резьбовых соединений, изготовленная из 100% тефлона, быстро и надежно герметизирующая практически любые резьбы из металла или пластика. Сертификат NSF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-200... +240	
AN 301-38	wcn3013820 wcn30138150 wcn30138200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF.	средняя	высокая	2.000-3.000	0,20	M36	зеленый	~ 5	2-4	-60... +150	12 мес.
AN 301-43	wcn3014320 wcn30143150 wcn30143200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF.	высокая	средняя	2.000-8.000	0,25	M36	голубой	2-6	2-4	-60... +175	
AN 301-48	wcn30148020 wcn30148150	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, повышенные	средняя	высокая	450-650	0,15	M20 R 3/4	зеленый	5-15	1-3	-60... +150	

	wcn3014820 0		требования к безопасности. Сертификат NSF.										
AN 301-70	wcn3017002 0 wcn301701 50 wcn301702 00	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, повышенные требования к безопасности.	средняя	высокая	500-900	0,15	M25	зеленый	5-15	5-10	-60... +150	
AN 301-72	wcn3017215 0 wcn3017220 0	50 мл 200 мл	Герметизация труб и фланцев (с PTFE- тефлоном), повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF.	высокая	средняя	15.000-60.0 00	0,30	M80 R 3	белый	15-30	6-12	-60... +200	
AN 302-21	wcn3022102 0 wcn302211 50 wcn302212 00	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, устойчивость к вибрации облегчает разборку узлов и деталей	низкая	низкая	125	0,10	M12	фиолетовый	10-20	3-6	-60°C... +150°C	
AN 302-22	wcn3022202 0 wcn302221 50 wcn3022220 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, устойчивость к вибрации облегчает разборку узлов и деталей	средняя	низкая	1.000	0,20	M36	малиновый	10-20	3-6	-60°C... +150°C	
AN 302-40	wcn3024002 0 wcn302401 50	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, демонтаж при	средняя	средняя	600 nt	0,15	M20R 3/4	бесцветный	10-20	3-6	-60°C... +150°C	

	wcn302402 00		помощи обычных инструментов										
AN 302-41	wcn3024102 0 wcn302411 50 wcn302412 00	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, демонтаж при помощи обычных инструментов	низкая	средняя	125 nt	0,10	M12	синий	10-20	~ 3	-60°C... +150°C	
AN 302-42	wcn3024202 0 wcn3024215 0 wcn3024220 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, демонтаж при помощи обычных инструментов	средняя	средняя	1.000 mt	0,20	M36	синий	10-20	3-6	-60°C... +150°C	
AN 302-43	wcn3024302 0 wcn302431 50 wcn302432 00	20 мл 50 мл 200 мл	Универсальный клей для фиксации резьбовых соединений соответствует DVGW*2/КТW*1, демонтаж при помощи обычных инструментов. Сертификат NSF.	высокая	средняя	2.000-7.000 mt	0,25	M36	синий	10-20	1-3	-60°C... +150°C	
AN 302-50	wcn3025002 0 wcn302501 50 wcn3025020 0	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20R 3/4	бесцветный	2-5	2-4	-60°C... +175°C	
AN 302-60	wcn3026002 0 wcn3026015 0 wcn3026020 0	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений в деталях из	средняя	высокая	700-1.000 nt	0,15	M20R 3/4	зеленый	2-5	2-4	-60°C... +180°C	

			пассивных металлов, таких как нержавеющая сталь, алюминий и т.д. быстро схватывается без активатора.										
AN 302-62	wcn30262020 wcn30262150 wcn30262200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений.	высокая	высокая	1.500-6.500 mt	0,25	M36	красный	10-20	3-6	-60°C... +150°C	
AN 302-70	wcn30270020 wcn30270150 wcn30270200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек.	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20R 3/4	зеленый	10-20	3-6	-60°C... +150°C	
AN 302-71	wcn30271020 wcn30271150 wcn30271200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек.	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20R 3/4	красный	10-20	3-6	-60°C... +150°C	
AN 302-72	wcn30272020 wcn30272150 wcn30272200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек, устойчив к высоким температурам	высокая	высокая	6.000 - 15.000 mt	0,30	M56R 2	красный	20 - 40	5 - 10	-60°C ... +230°C	
AN 302-90	wcn30290020 wcn302901	20 мл 50 мл 200	Трудно разъединяемая фиксация	низкая	высокая	10 - 20	0,07	M5 capillary	зеленый	5 - 20	~ 3	-60°C ... +150°C	

	50 wcn3029020 0	мл	резьбовых соединений после монтажа и герметизации микротрещин											
AN 302-25	wcn3022515 0 wcn3022520 0	50 мл 200 мл	Герметизация резьбовых соединений труб и фиттинга, устойчив к вибрации, легкое рассоединение	высокая	низкая	6.000 - 30.000 mt	0,30	M80R 3"	коричневый	15 - 30	3 - 6	-60°C ... +150°C		
AN 302-45	wcn3024515 0 wcn302452 00	50 мл 200 мл	Герметизация крупнорезьбовых соединений труб и фиттинга, демонтаж при помощи обычного инструмента	высокая	высокая	6.000 - 30.000 mt	0,30	M80R 3"	синий	15 - 30	3 - 6	-60°C ... +150°C		
AN 302-75	wcn3027515 0 wcn3027520 0	50 мл 200 мл	Герметизация крупнорезьбовых соединений на деталях и фланцах труб и фиттинге, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	14.000- 24.000 mt	0,30	M80R 3"	зеленый	15 - 30	3 - 6	-60°C ... +150°C		
AN 302-77	wcn3027715 0 wcn3027720 0	50 мл 200 мл	Герметизация крупнорезьбовых соединений на деталях и фланцах труб и фиттинге, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	6.000	0,25	M36	красный	40-60	6 - 122 - 4	-60°C ... +150°C	12 мес.	
AN 302-80	wcn3028002 0 wcn3028015 0	20 мл 50 мл 200 мл	Герметизация резьбовых соединений труб и фиттинга из пассивных	высокая	высокая	3.000 - 6.000 mt	0,20	M36	зеленый	2 - 5	2 - 4	-60°C ... +180°C		

	wcn3028020 0		металлов - нержавеющая сталь, алюминий... - быстро схватывается без активатора, затрудненный демонтаж									
AN 305-11	wcn3051115 0 wcn3051120 0	50 мл 200 мл	Герметизация резьбовых соединений труб и фиттинга соответствует DVGW2/to KTW*, демонтируется при помощи обычных инструментов	высокая	средняя	17.000- 50.000 ht	0,40	M 80R 3"	белый	20 - 40	5 - 10	-60°C ... +150°C
AN 305-42	wcn3054202 0 wcn305421 50 wcn3054220 0	20 мл 50 мл 200 мл	Универсальный продукт для герметизации гидравлических и пневматических систем, демонтируется при помощи обычных инструментов	средняя	средняя	500 ht	0,15	M20R 3/4"	коричневый	10 - 20	2 - 4	-60°C ... +150°C
AN 305-72	wcn305721 50 wcn3057220 0	50 мл 200 мл	Мгновенная герметизация труб и фланцев (с PTFE-тефлоном), соответствует DVGW2/to KTW*, демонтируется при помощи обычных инструментов	высокая	средняя	17.000- 50.000 ht	0,40	M 80R 3"	белый	20-40	5-10	-60°C ... +150°C
AN	wcn3057715	50 мл	Универсальный	высокая	средняя	24.000 -	0,50	M80R 3"	желтый	15 - 30	1 - 3	-60°C ...

305-77	0 wcn305772 00	200 мл	герметик для труб и фиттинга, соответствует ВAM 3 для газообразного кислорода, демонтируется при помощи обычных инструментов			70.000 ht							+150°C
AN 305-86	wcn3058602 0 wcn3058615 0 wcn305862 00	20 мл 50 мл 200 мл	Герметизация труб, демонтируется при помощи обычных инструментов	супер сильная	н/д	6.000 - 7.000 nt	0,30	M56R 2"	красный	60 - 90	12 - 24		-60°C ... +150°C
AN 306-00	wcn3060002 0 wcn3060015 0 wcn3060020 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, затрудненный демонтаж	низкая	высокая	500 nt	0,15	M20R 3/4"	бесцветный	2 - 5	2 - 4		-60°C ... +175° C
AN 306-01	wcn3060102 0 wcn306011 50 wcn3060120 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, затрудненный демонтаж	низкая	высокая	125 nt	0,10	M12	зеленый	10 - 20	2 - 4		-60°C ... +150°C
AN 306-03	wcn3060302 0 wcn306031 50 wcn3060320 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, затрудненный демонтаж	низкая	высокая	125 nt	0,10	M12	зеленый	10 - 20	2 - 4		-60°C ... +150°C
AN 306-10	wcn3061002 0 wcn3061015	20 мл 50 мл	Фиксация цилиндрических узлов из	средняя	высокая	700 - 1.000 nt	0,15	M20R 3/4"	зеленый	2 - 5	2 - 4		-60°C ... +180° C

	0 wcn3061020 0	200 мл	пассивных металлов										
AN 306-20	wcn3062002 0 wcn3062015 0 wcn3062020 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, соответствует DVGW*2/to KTW*1, устойчив к воздействию высоких температур, затрудненный демонтаж. Сертификат NSF.	высокая	высокая	3.000 - 6.000 nt	0,20	M56R 2"	зеленый	20 - 40	~ 24	-60°C ... +200°C	
AN 306-30	wcn3063002 0 wcn3063015 0 wcn3063020 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, из пассивных металлов, таких как нержавеющая сталь, алюминий и так далее, быстро схватывается без активатора, затрудненное разъединение. Сертификат NSF.	высокая	высокая	3.000 - 6.000 mt	0,20	M36	зеленый	2 - 5	2 - 4	-60°C ... +180°C	
AN 306-38	wcn3063802 0 wcn3063815 0 wcn3063820 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, находящихся под высоким динамическим стрессом, быстроотверждающий, затрудненный демонтаж	средняя	высокая	2.500 mt	0,20	M36	зеленый	~ 5	1 - 3	-60°C ... +150°C	



AN 306-40	wcn3064002 0 wcn3064015 0 wcn3064020 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, устойчив к высоким температурам, медленно отверждающийся затрудненный демонтаж	средняя	высокая	600 nt	0,15	M20	зеленый	~ 240	~ 24	-60°C ... +200° C
AN 306-41	wcn3064102 0 wcn3064115 0 wcn306412 00	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, демонтаж при помощи обычных инструментов	средняя	средняя	550 nt	0,12	M20	желтый	10 - 20	3 - 6	-60°C ... +150°C
AN 306-48	wcn3064802 0 wcn3064815 0 wcn306482 00	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, устойчив к высоким температурам, затрудненный демонтаж	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20	зеленый	~ 5	2 - 4	-60°C ... +175° C
AN 306-50	wcn3065002 0 wcn3065015 0 wcn3065020 0	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, демонтаж при помощи обычных инструментов	средняя	средняя	2.500 - 3.000 mt	0,20	M36 11/2"	бесцветный	2 - 5	2 - 4	-60°C ... +150°C
AN 306-60	wcn3066015 0 wcn3066020 0	50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, рекомендуется для ремонта бывших в эксплуатации подшипников, втулок	высокая	высокая	150.000 - 900.000 ht	0,30	R 2"	серебристый	15 - 30	3 - 6	-60°C ... +150°C

AN 305-10	wcn3051015 0 wcn3051020 0	50 мл 200 мл	Уплотнитель фланцев, редукторов и корпусов двигателей, устойчив к высоким температурам, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	70.000 - 300.000 ht	0,50	–	оранжевый	15 - 30	6 - 12	-60°C ... +200°C
AN 305-18	wcn3051815 0 wcn3051820 0	50 мл 200 мл	Уплотнение и герметизация фланцев, заполнение больших зазоров, мгновенная герметизация, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	80.000 - 500.000 ht	0,50	–	красный	10 - 20	3 - 6	-60°C ... +200°C
AN 305-72	wcn3057215 0 wcn3057220 0	50 мл 200 мл	Герметизация труб и фланцев (с PTFE-тефлоном), мгновенный герметик, соответствует DVGW*2 / to KTW*1 демонтаж при помощи обычных инструментов	высокая	средняя	17.000 - 50.000 mt	0,40	M80R 3"	белый	20 - 40	5 - 10	-60°C ... +150°C
AN 305-73	wcn3057315 0 wcn3057320 0	50 мл 200 мл	Эластичный уплотнитель фланцев, редукторов и корпусов двигателей легкий демонтаж	высокая	низкая	17.000 - 50.000 mt	0,30	–	светло- зеленый		~ 12	-60°C ... +150°C

AN 305-74	wcn3057415 0 wcn3057420 0	50 мл 200 мл	Универсальный уплотнитель фланцев, редукторов и корпусов двигателей, устойчив к высоким температурам, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	30.000 - 100.000 ht	0,50	–	оранжевый	15 - 30	~ 12	-60°C ... +180°C	
Plast-o- Seal	wcn3000009 0 wcn3000012 0 wcn3000030 0	90 г 120 г 300 г	Пластичный универсальный герметик – заменитель тонких прокладок. Сертификат NSF.	высокая	–	950.000 - 1.650.000	0,10	-	синий (флуоресцентн ый)	-	-	-50 ... +200°C	24 мес.

\* It = низкая тиксотропия; mt = средняя тиксотропия; ht = высокая тиксотропия

\*1 Испытания KTW (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe) для применения в системах подачи питьевой воды

\*2 Сертификат DVGW для применения в системах подачи газа и горячей воды

\*3 Стандарт BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung BAM Tgb.-No. 4045/96 – II 2402 для газообразного кислорода с рабочей температурой до +60°C и давлением 10 бар Не рекомендуется долгосрочное применение клеев WEICONLOCK в соединениях из меди, а также при воздействии воды температурой более +40°C. Сертификат NSF – Сертификат о соответствии рецептуры для использования продуктов WEICON в пищевой промышленности.